KUTTUKANAI

NS-KTN

優れたテープ剥離性を実現

高機能剥離コーティング

- 非常に高い撥水性・撥油性
- ２液硬化で高い耐久性
- シリコンブリードが極めて少ない
- 各種フィルムへの加工が可能
- ピッチ印刷・着色印刷重ね印刷が可能

NS-KTNの性能

単位：N/15mm

被着物	NS-KTNコート（CPP単体）	未コート（CPP単体）
ブチル系協力粘着テープ	0.45	フィルム破断
セロハンテープ	0.02	3.65

【試験条件】貼り合わせてから24時間後に測定（引張速度：300mm/min、試験片幅：15mm、T時剥離）

剥離性◎

残留接着率 90％以上

残留接着率は90％以上の比較的高い値を示し、
粘着力の低下を最小限に抑制

テープ側面への粘着抑制

袋にくっつかないから
スムーズに取り出せる！